

COSMOBOIS

Kompatibilní tmel na všechny dřevěné porchy

Popis produktu:

COSMOBOIS je dvousložkový vyplňovač dřeva, který se může aplikovat na všechny typy dřev. Rychleschnoucí a vysoce flexibilní COSMOBOIS se nesmršťuje a nepraská, a když je dřevo pečlivě ošetřeno, může se řezat, šroubovat a vrtat. Jednoduše se smirkuje. COSMOBOIS je kompatibilní s jakoukoliv jednosložkovou nebo dvousložkovou barvou.

Vlastnosti:

- Skvělá přilnavost.
- Jednoduchý pro použití – Jednoduše se smirkuje (ručně i strojově).
- Rychlé schnutí – Zasychá za 10 minut.
- Řezání, smirkování, šroubování...
- Kompatibilní se všemi barvami – Jednosložkovými a dvousložkovými.
- Vysoce elastický - Nepraská a nesmršťuje se.
- Nezanáší abraziva.
- Obarvitelný.

Použití:

- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- Nábytek, truhlářské výrobky, palubky, zahradní nábytek...
- Vhodný na všechny typy dřeva.
- Vodorovné a svislé povrchy.

Technické vlastnosti:

Odstín: borovice

Typ prostředku: plnidlo: polyesterová pryskyřice

Zpevňovač: benzylový peroxid.

Hustota: 1.85±0.03 g/cm³ DIN 53 214.

Skladování: 1 rok v originálním neotevřeném balení.

Velikost balení: 500 g

Doba schnutí: 10 minut při 20°C.

VOC: Limitní hodnoty EU pro tento produkt: (kat. IIB/b): 250g/l (2004/42).

Tento výrobek obsahuje max. 216 g/l ve formě připravené k použití.

Aplikační nástroje:

- Nůž.

Rady pro správnou aplikaci:

- Úzké trhliny rozšířte vydlabáním.
- Plnidlo dobře zamíchejte před smícháním se zpevňovačem.
- Aplikovat při teplotě +10°C až +25°C.

Příprava povrchu:

Povrchy musí být zcela čisté, suché zbavené nečistot a veškerého volného materiálu, mastnot a špíny. Odstraňte všechny volné a staré finální nátěry z míst, která budou ošetřena. Povrch pečlivě obrousit drsným smirkovým papírem. Povrch očistěte acetonem, etylacetátem, metylalkoholem (denaturovaný alkohol) nebo podobnými produkty, aby byly odstraněny zbytky z broušení. Nepoužívejte ředidlo.

Aplikace:

Obarvení (volitelné):

Přidejte max. 2% univerzálního barviva do plnidla a dobře promíchejte před smícháním se zpevňovačem.

Míchání:

Přidejte 2% zpevňovače do plniva pro usychání do 10 minut. Dle pokynu 1 zpevňovač o velikosti kávového zrnka na plnivo o velikosti kaštanu.

Studené počasí zvyšuje množství zpevňovače.

Horké počasí snižuje množství zpevňovače.

Ujistěte se, že zpevňovač a plnidlo se dobře promíchalo.

Zvyšování nebo snižování množství zpevňovače neovlivní celkový čas ošetření.

Aplikace:

Zpracujte plnivo do praskliny nebo díry. Setřete plnicím nožem. Pro opravy hlubší než 25 mm – pracujte ve vrstvách, které nechte mezi sebou zaschnout. Pro hladký povrch před aplikací finálního nátěru povrch osmirkujte smirkovým papírem o hrubosti 100. Nechte zaschnout 24 hodin před opracováním (vrtání, mechanické obrušování...).

Čištění:

Nástroje ihned očistěte acetonem, etylalkoholem nebo podobným produktem.

Nespotřebované plnidlo/zpevňovač zlikvidujte dle místních předpisů. Nevracejte je zpátky do nádoby.

Skladování:

- Uchovat v originálním balení.
- Chránit mřed mrazem a vysokými teplotami.

Obecné informace:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována.

OWATROL INTERNATIONAL není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

Bezpečnost:

Viz. Bezpečnostní list, který je k dispozici na našich stránkách www.owatrol.cz a na etiketách balení, v souladu s platnou legislativou.

Datum vydání: únor 2014